


## 9. 프로파일

Profiles for Steel Framed Polywood Concrete Form for Pankes



### 9-1 프로파일 종류 및 화학성분

Type & Chemical Composition

종류 Products Kind	기호 Symbol	강종 Steel Kind	화학성분 / Chemical Composition (%)				
			C	Si	Mn	P.S	Cu.Sn
프로파일 C형 (Profile-C형)	PF-C (63.5×3.8)	SS540	0.30 ↓	-	1.60 ↓	0.04 ↓	0.30 ↓
프로파일 F형 (Profile-F형)	PF-F (63.5×4)	SM45C	0.42~0.48	0.15~0.38	-	0.03 ↓	0.30 ↓

### 9-2 프로파일 규격

Specification of Steel Profile

구분		A	B	C	D	E	F	G	H	I	단중 u/wet kg/m
프로파일 C형 (Profile-C형)	기준치 Standard	63.5	47.5	3.8	1.0	7.0	7.8	-	-	-	2.36
	허용차mm Permitted Limit	±0.3	±0.3	±0.2	±0.2	±0.2	±0.3	-	-	-	±5.0%
프로파일 F형 (Profile-F형)	기준치 Standard	63.5	49.5	4.0	1.0	4.0	8.0	6.0	12.7	3.0	2.56
	허용차mm Permitted Limit	±0.4	±0.4	±0.3	±0.2	±0.2	±0.3	±0.3	±0.3~ -0.4	±0.3	±5.0%

### 9-3 프로파일 포장 조건표

Packing Table of Steel Profiles

종류 Products	단중 u/wet kg/m	pcs/ BD kg/ BD	길이 / Length				
			5.0m	5.5m	6.1m	7.0m	8.0m
C형	2.36	총본수	140	140	140	140	105
		총중량	1,652	1,817	2,015	1,982	1,982
F형	2.56	총본수	125	140	125	110	100
		총중량	1,600	1,971	1,952	1,971	2,048